

Кровельные и гидроизоляционные материалы сгруппированы по сроку службы и взаимозаменяемости. Более подробную информацию о материале Вы можете получить по телефону: +7(831) 423-33-77 либо на сайте [www.isotop-nn.ru](http://www.isotop-nn.ru)



Наименование	Ориентировочный срок службы, лет	Тип модификатора	Теплостойкость в течении 2 часов, °С не ниже	Гибкость на брус, °С не выше / г бруса мм	Вес в зависимости от марки 1 м <sup>2</sup> , кг не менее
<b><i>Кровельные материалы эконом класса</i></b>					
Стеклоизол Р (ТехноНИКОЛЬ) ХПП, ТПП / ХКП, ТКП	5-7	Окисл. Битум	80	0(25)	2,1/ 3
Бикрост (ХПП, ТПП)	До 10	Окисл. Битум	80	0(25)	3
Стеклоизол П (Оргкровля)	До 10	Окисл. Битум	80	0(25)	3; 3,7
Стеклоизол К (Оргкровля)	До 10	Окисл. битум	80	0(25)	4; 4,85
Isobox (Изобокс) Стандарт, марки Х, Т	До 10	Окисл. Битум	80	0(25)	3; 3,5
Isobox (Изобокс) Стандарт, марки ХГ, ТГ	До 10	Окисл. Битум	80	0(25)	4; 4,5
<b><i>Кровельные материалы стандарт класса</i></b>					
Линокром ХПП, ТПП, ЭПП	Не менее 10	Окисл. Битум	80	0(25)	3,6
Линокром ХКП, ТКП, ЭКП	Не менее 10	Окисл. Битум	80	0(25)	4,6
Стеклокром П	10-15	СБС	80	-5(25)	3,1; 3,7
Стеклокром К	10-15	СБС	80	-5(25)	4,1; 4,85
Бикроэласт ХПП, ТПП, ЭПП	Не менее 10	Модифиц. битум	85	-10(25)	3
Бикроэласт ХКП, ТКП, ЭКП	Не менее 10	Модифиц. битум	85	-10(25)	4
Стеклофлекс П	До 15	СБС	85	-10(25)	3
Стеклофлекс К	До 15	СБС	85	-10(25)	4
Биполь ХПП, ТПП, ЭПП	До 15	СБС	85	-15(25)	3
Биполь ХКП,	До 15	СБС	85	-15(25)	4

ТКП, ЭКП					
Isobox (Изобокс) ПРОФИ, марки Х, Т, Э	Не менее 15	СБС	95	-10(25)	3; 3,5
Isobox (Изобокс) ПРОФИ, марки ХС, ТС, ЭС	Не менее 15	СБС	95	-10(25)	4; 4,5
<b><i>Кровельные материалы бизнес класса</i></b>					
Унифлекс ХПП, ТПП, ЭПП	более 15	СБС	95	-20(25)	3,6
Унифлекс ХКП, ТКП, ЭКП	более 15	СБС	95	-20(25)	4,8
Стеклоэласт П	до 20	СБС	100	-20(25)	3,7; 4,2
Стеклоэласт К	до 20	СБС	100	-20(25)	4,85; 5,2
Экофлекс ХПП, ТПП, ЭПП	до 20	АПП	130	-10(25)	3,5
Экофлекс ХКП, ТКП, ЭКП	до 20	АПП	130	-10(25)	4,6
Isobox (Изобокс) ТОП, марки Х, Т, Э	до 20	СБС	100	-15(25)	3,5; 4
Isobox (Изобокс)ТОП, марки ХС, ТС, ЭС	до 20	СБС	100	-15(25)	4,5
<b><i>Кровельные материалы класса премиум</i></b>					
Техноэласт ХПП, ЭПП	более 20	СБС	100	-25(10)	4,6 (3,7 для ХПП)
Техноэласт ТКП, ЭКП	более 20	СБС	100	-25(10)	5
Рубитекс П	До 30	СБС	100	-25(25)	3,7; 4,2; 5,4
Рубитекс К	До 30	СБС	100	-25(25)	4,85; 5,2; 6,2
Рубитекс МОСТ	До 30	СБС	100	-25(25)	6,3
Isobox (Изобокс) Премиум, марки Х, Э	До 30	СБС	100	-25(15)	4,5(3,5 для марки Х)
Isobox (Изобокс) Премиум, марки ТС, ЭС	До 30	СБС	100	-25(15)	5